

BARBOT

FICHA TÉCNICA

DATA: 13/02/2026

REV. 00

1897 BARBOFLOOR ENDURA



Revestimento acrílico aquoso monocomponente para pavimentos com elevada resistência à abrasão e alta resistência ao pneu quente



FORMATOS

Embalagens de 5 e 10 L. Disponível em Branco, Base P (5 L) e TR (4,65 L).

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Excelente resistência à abrasão;
- Alta resistência ao pneu quente;
- Boa resistência química;
- Facilidade de limpeza;
- Excelente retenção de brilho e cor no exterior;
- Elevada impermeabilidade ao dióxido de carbono;
- Baixo odor.

PROPRIEDADES ADICIONAIS

- Baixo teor de COV's;
- Marcação CE segundo EN 13813.

USOS TÍPICOS

Revestimento aquoso monocomponente para a pintura de pavimentos em betão e cimento de arrecadações, garagens, pátios e outros locais com tráfego ligeiro. Pode ser aplicado diretamente ao betão, sem necessidade de primário. Pode ser utilizado para linhas e setas de marcação no pavimento, ou para marcação de estradas tanto em interiores como exteriores. Pode ser utilizado na pintura de pavimentos desportivos, terraços, arrumos, garagens, parques de estacionamento e algumas zonas industriais (dependendo do tipo de produtos que possam ser derramados).



BARBOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Indústria
Segmento	Pavimentos
Sub-Segmento	Base aquosa
Exposição	Interior/Exterior
Camada	Acabamento
Brilho	Mate
Textura/Acabamento	Liso
Cor	Catálogo RAL, NCS. Outras sob pedido.
Sistema de Afinação	Barbotmix
Substrato Principal	Betão
Tipo de Resina	Acrílica
Norma Francesa NF T 36-005	Classe 7, b 2
Solvente	Água
Número de Componentes	1
Rendimento Prático	0,1 Kg/m ² /demão
Estabilidade em Armazém e Validade	2 anos, quando em embalagens de origem. Armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta entre 5 °C e 40 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios)

Brilho

ISO 2813

< 10 UB a 60 °

Massa Volúmica (Densidade)

ISO 2811-1

Barbofloor Endura Branco/P = 1,316 ± 0,02 kg/L
Barbofloor Endura Base TR = 1,320 ± 0,02 kg/L

Viscosidade

ASTM D562

80 ± 5 UK

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt
Barbot Angola: Rua Cónego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com
Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia - Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt
Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique
Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt



#novasemoções



BARBOT

Teor de Sólidos em Volume

ISO 3233-1

50 ± 2 %

Aderência

ISO 4624

> 2,0 N/mm²

Pontos de Inflamação

ISO 1523

Não inflamável

Sustentabilidade

COV (compostos orgânicos voláteis)

Valor limite da UE para este produto A/i: 140 g/L. Este produto contém no máx. 10 g/L COV.

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

ANEXO III- Resistência Química

Produto derramado	Tempo de contacto	
	2 horas	24 horas
Petróleo	+	±
Gasóleo	+	+
Ácido Fosfórico 10 %	±	-
Álcool isopropílico	+	+
MEK	+	+
Ciclohexanona	-	-
Água	+	+
Hipoclorito 13%	+	+
Sonazol	+	+
KOH	+	+
Ácido Acético 20 %	+	-
Ácido Sulfúrico 10 %	+	-
Xileno	+	+
Etanol 70 %	+	+
Hidróxido de sódio 15 %	+	+
Óleo motor	+	+

+ resiste; ± ligeiro ataque (cor; brilho; dureza); - não resiste



BARBOT

Quadro resumo declaração de desempenho marcação CE

	BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295, Vila Nova de Gaia, Portugal
20	
EN 13813 Declaração de Desempenho: BRB-PT-1896-01	
Revestimento contínuo para pavimentos	
Classificação	SR-E_{FL}-I10-AR1
Aderência por tração	> 2 N/mm ²
Reação ao fogo	E _{FL}
Resistência ao impacto	10 Nm
Resistência à abrasão	AR 1
Substâncias perigosas	SR revestimento sintético
www.barbot.pt	

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Suportes novos

Betão/Cimento

O pavimento deverá ser inspecionado antes da preparação da superfície de forma a determinar a sua condição e determinar o método ou combinação de métodos a utilizar. O betão deve estar coeso com resistência à compressão e à tração mínima de 25 N/mm² e 1,5 N/mm² respetivamente. O betão novo deve ter pelo menos 28 dias de cura, e não deve conter aditivos nem endurecedores. O betão deve estar sem selantes, desaerantes, descofrantes e agentes de cura contendo ceras, silicones ou silicatos. O betão deve ter rugosidade fina, absorção média e estar isento de óleos gorduras e humidades. O teor de humidade residual no pavimento deverá ser inferior a 4% (medido com TRAMEX CME IV). No caso de existirem leitadas, estas devem ser eliminadas com uma solução de ácido ou através de granalhagem. O betão deve ser preparado por meios mecânicos (lixagem, granalhagem ou fresagem) ou químicos, de acordo com a sua porosidade. Uma lixagem do pavimento é necessária de modo a criar planaridade, assim como, a limpeza com detergente alcalino Barbofloor 970 Cleaner sempre que necessário.

Suportes anteriormente pintados

Remover o esquema de pintura anterior se mal aderente e com pouca coesão ou se for incompatível.



BARBOT

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Sistemas de pintura

Pavimentos

Suportes Novos

Betão/Cimento

Pintura e proteção de pavimentos industriais e armazéns - Esquema liso.

Primário: Selar o pavimento com a aplicação de uma demão de BARBOFLOOR ENDURA diluído com água, diluição de 20%. Consumo previsto: 0,10 kg/m². Se o pavimento tiver demasiada alcalinidade deve ser aplicada a primeira demão na cor branca.

Camada de desgaste: Aplicação de 2 - 3 demãos de BARBOFLOOR ENDURA. Consumo previsto de 0,1 kg/m²/demão, para uma espessura seca de 50 µm em cada demão.

Pintura e proteção de pavimentos industriais e armazéns - Esquema antiderrapante.

Primário: Selar o pavimento com a aplicação de uma demão de BARBOFLOOR ENDURA diluído com água, diluição de 20%. Consumo previsto: 0,10 kg/m². Se o pavimento tiver demasiada alcalinidade deve ser aplicada a primeira demão na cor branca.

Camada de desgaste: Aplicar duas demãos de BARBOFLOOR ENDURA com 10 % de Aditivo Antideslizante. Consumo previsto: 0,150 kg/m².

Suportes Anteriormente Pintados

Remover o esquema de pintura anterior se mal aderente e com pouca coesão ou se for incompatível, procedendo posteriormente como para pavimentos novos.

Se o esquema anterior estiver em bom estado, efetuar um despolimento mecânico, para promover a aderência, e proceder à aplicação do esquema sem recurso ao primário.

Condições ambientais

Aplicação e Secagem

Temperatura ambiente – Entre 10 °C e 30 °C

Humidade relativa – Inferior a 80%

Humidade do suporte – Inferior a 4%

Temperatura do suporte – entre 10 °C a 30 °C (ATENÇÃO: a temperatura do suporte deverá estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orvalho para evitar condensações).

Instruções de aplicação

Preparação do produto

1. Abrir as embalagens apenas no momento da utilização;
2. Homogeneizar o produto com misturador mecânico, a baixas rotações, durante 5 minutos.

Ferramentas de aplicação

Rolo, trincha, pistola convencional ou pistola *airless*.



BARBOT

Processos de aplicação

1. Aplicar o produto no substrato com os equipamentos recomendados.
2. Após utilização limpar rapidamente os equipamentos com água limpa.
3. Os resíduos devem ser tratados de acordo com a legislação em vigor.

Diluyente	Água	
% Diluição	Trincha, Rolo e Pistola <i>airless</i> : 3-5% Pistola convencional: até 15%	
Espessura Recomendada	50 µm secos por demão	
Número de Demãos	3 a 4 demãos	
Intervalo entre Demãos	4 horas	
Tempo de Secagem/cura	23°	
Tráfego ligeiro	4 – 6 horas	
Cargas ligeiras	72 horas	
Repintura mínimo	4 horas	
Repintura máximo	48 horas	
Cura total	5 dias	
Limpeza de Utensílios	Água	
Riscos e Segurança	Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em fds@barbot.pt	

OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

