



## DESCRIÇÃO:

Excelente tinta multiaderente de base aquosa com poder anticorrosivo. Adesão perfeita ao aço e suas ligas, alumínio, metais leves, galvanizados, PVC, poliestireno, vidro e azulejo.

## USO RECOMENDADO:

- Como primeira demão anticorrosiva sobre os mais diversos suportes, ferro e suas ligas, galvanizados, aço inoxidável e alumínio.
- Apresenta um acabamento semelhante ao de um primário de base solvente, podendo ser revestido com qualquer tipo de tinta.

## DADOS TÉCNICOS

Cor e aspeto:	Branco, acetinado e muito liso.
Cobertura:	8 a 10 m <sup>2</sup> / L / demão de 35 µm secas.
Densidade:	1,200 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	100 ± 10 UK Unidades no Viscosímetro de Krebs.
Matéria não volátil:	50 ± 5 % peso.
Secagem ao tato:	30 min a 23°C e 60% HR.
Repintável:	Com acabamentos à base de água após 4 horas a 23°C e 60% HR.
<b>Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente.</b>	
<b>As características técnicas especificadas podem alterar-se com o tempo.</b>	

## EMBALAGEM:

750 ml

4L

## UTENSÍLIOS:



### Pincel e rolo:

Aplicar o produto tal como é fornecido.

### Pistola:

Diluir 5% com Água potável.

**Diluyente:** Água potável.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO:

A superfície a pintar deve estar limpa, seca, sem ferrugem e desengordurada. Isto pode ser feito pelos meios habituais: jato de areia, limpeza com escovas mecânicas, lavagem com solventes, etc.

Limpar as ferramentas com água limpa. Não reintroduzir a tinta depois de ter sido retirada do recipiente de origem para evitar a sua contaminação. Deve ter-se em conta, como regra geral, que uma boa preparação da superfície antes da pintura é essencial para obter um bom resultado anticorrosivo e de aderência. Para uso interior pode ser acabado com uma aplicação de 100 micrones seco (aplicável em 3 demãos). Para uso exterior deve ser aplicado um esmalte de acabamento

**Superfícies de ferro e aço.-** Limpar completamente a ferrugem, as incrustações, o pó, a gordura, a tinta velha, etc. Aplicar duas demãos de Primário Anticorrosivo e mais duas demãos de qualquer tipo de esmalte de acabamento.

**Superfícies de madeira.-** Preparar a madeira, em madeiras antigas remover eventuais tintas e vernizes velhos mal aderidos e lascados, limpar e lixar de modo a obter um acabamento final adequado. Dar aproximadamente 2 demãos de produto, lixando muito suavemente entre elas, de modo a favorecer a aderência entre demãos.

Este primário, a que podemos chamar todo-o-terreno, tem três características importantes. 1ª Adesão a qualquer tipo de suporte, metal, madeira, PVC e qualquer parede de alvenaria ou betão. 2ª Deixa um acabamento como o de um produto de base solvente. 3ª Pode ser repintado com todo o tipo de tintas de acabamento, respeitando os tempos indicados anteriormente.