

BG-000 VERNIZ DE POLIURETANO PARA PAVIMENTOS "G"



DESCRIÇÃO:

Verniz para pavimentos à base de Resinas Sintéticas modificadas com Poliuretano. Brilhante. Interior/Exterior. Boa resistência às intempéries. Muito fácil de aplicar.

USO RECOMENDADO:

- Como verniz de acabamento para pavimentos de madeira e parquet.
- Na proteção e embelezamento de superfícies de madeira, tanto no interior como no exterior, em ambientes marinhos.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|--|
| Acabamento: | Liso, homogéneo, duro e brilhante. |
| Cor: | Incoloro, transparente. |
| Cobertura: | 8 a 11 m ² / L / demão. Dependendo do tipo de madeira e do estado da superfície. |
| Densidade: | 0,900 ± 0,050 Kg/L. |
| Viscosidade: | 115 ± 10 s Copo Ford n ^o 4 a 20°C. |
| Matéria não volátil: | 50 ± 5 % em peso. |
| Secagem ao tato: | 3 horas a 23°C e 60% HR. |
| Repintável: | 48 horas a partir da última demão a 23°C e 60% HR. |
| Valores aproximados, dependentes da temperatura e da humidade ambiente. As características técnicas especificadas podem alterar-se com o tempo. | |

EMBALAGEM:

1L 5L 20L

UTENSÍLIOS:



Pincel:
Solvente:
DS-000 PROADYX SINTÉTICOS

Pistola:
Solvente:
DS-000 PROADYX SINTÉTICOS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO:

A superfície a aplicar deve estar sempre limpa, seca e bem preparada. Lixar a madeira no sentido do grão, utilizando uma lixa adequada. Recomendamos a lixa grossa n^o60-80 para exteriores e a lixa fina n^o150-180 para interiores. Remover o pó da lixa por aspiração ou escovagem antes da aplicação.

Para obter os melhores resultados, é aconselhável que a madeira já esteja tratada com o nosso **BJ-003 FUNDO TAPAPOROS À BASE DE ÁGUA PROA** e sempre perfeitamente limpa e sem pó.

Agitar e homogeneizar perfeitamente o conteúdo do recipiente antes de proceder a qualquer aplicação.

Pode ser diluído com 5 a 15 % de diluente quando aplicado com pincel ou pistola.

Diluentes.- Para aplicação e limpeza das ferramentas:

- **Pincel:** DS-000 PROADYX SINTÉTICOS "S"
- **Pistola:** DS-000 PROADYX SINTÉTICOS "S"
- **Limpeza:** DP-000 PROADYX LIMPEZAS

Verificar se não ocorrem defeitos durante a aplicação e secagem, tais como crateras na superfície do verniz, caso em que é aconselhável pedir assistência técnica ao fornecedor.

Este produto atinge os melhores resultados quando é aplicada a primeira demão e após 8 horas da aplicação da segunda demão.

Se não for este o caso, é necessário lixar suavemente entre demãos.