

DISSOLPLAD

FT101.08

DESCRIÇÃO: Tinta aquosa 2 em 1, lisa e mate, baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos.

UTILIZAÇÃO: Especialmente formulada para a decoração de paredes e tectos interiores em gesso cartonado ("PLADUR"), sem necessidade de primário, nestas superfícies, permitindo poupança de tempo. Também pode ser aplicada noutro tipo de substratos como rebocos lisos ou areados em cimento, betão, argamassas, estuque projetado, etc.

PROPRIEDADES:

- 2 em 1 (Tinta + Primário)
- Elevada opacidade e brancura
- Boa adesão
- Fácil aplicação
- Bom rendimento
- Não salpica

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Mate / Liso
- Cor Branco e cores claras (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático 10 - 14 m²/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação 2 - 3 demãos
Rolo antigota, trincha, pistola Airless.
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 30 - 40 minutos
Repintura: 2 - 4 horas
- Diluição Com água.
1ª demão: 15 - 20%, em volume
Seguintes: 5 - 10%, em volume
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 6 g/l COV (a).
- Classificação "Qualidade do ar interior" A+ (LQAI.MC70/18)
(segundo a Regulamentação Francesa e a Norma EN ISO 16000)
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, bolores ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Nas superfícies em gesso cartonado, deverá proceder-se à lixagem geral das massas, dando especial atenção às zonas de juntas e de fixação de placas. Aspirar convenientemente, de modo a

remover todas as poeiras do substrato. Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar um isolante ou primário. Podemos recomendar PRIMER CRYL (ref. 106.20), ACRILÁQUA ref. (ref. 106.07), ISOLÁQUA (ref. 106.09).

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (ref. 109.03), seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03) e deixar secar. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES MANCHADAS | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 demãos de D-ANTIMANCHAS (ref. 107.05).

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.