

DISSOLCAPA WB

FT110.02

DESCRIÇÃO:	Subcapa aquosa para madeira, à base de dispersões acrílicas.
UTILIZAÇÃO:	Primário / subcapa para madeira, em esquemas de lacagem ou pintura com esmaltes aquosos, em interior. Não é aconselhada para madeiras exóticas ou madeiras com muitos nós, onde possa ocorrer exsudação de resina.
PROPRIEDADES:	Bom poder de enchimento Ótima lacagem Boa lixabilidade Secagem rápida Fácil aplicação Baixo odor

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Mate / Liso
- Cor	Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático	10 - 12 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção da madeira e condições de aplicação)
- Aplicação	1 - 2 demãos Trincha, rolo de pêlo curto, pistola. Mexer bem o produto antes de o aplicar. Lixar ligeiramente após cada demão, com lixa de grão fino. Como acabamento, utilizar esmaltes aquosos como DISSOLUX (ref. 104.01), etc.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 - 2 horas Repintura: 3 - 4 horas
- Diluição	Com água. Trincha, rolo de pêlo curto: não diluir. Pistola: 10%, em volume.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/g): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 25 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As madeiras a tratar deverão estar secas, limpas, sem gorduras, óleos ou ceras, sem vernizes ou pinturas antigas mal aderentes, pó, fungos, musgos ou outros contaminantes.

MADEIRAS NOVAS | Lixar com lixa de grão médio, no sentido do veio da madeira.

MADEIRAS PINTADAS | Revestimentos antigos em mau estado e sujidades deverão ser removidos por raspagem, lixagem, calor, etc., até se obter

uma superfície sã. Se se apresentarem em bom estado desengordurar e lixar.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.