

DISSOLUX

FT104.01

DESCRIÇÃO:

Esmalte aquoso, à base de emulsões 100% acrílicas.

UTILIZAÇÃO:

Na pintura de paredes em interior e madeira e metal em interior e exterior.

Em paredes em interior quando se pretende um acabamento de alta qualidade e/ou uma maior resistência e lavabilidade. Ideal para cozinhas e casas de banho, corredores, infantários, escolas, assim como em todos os locais sujeitos a condições agressivas (condensações, lavagens frequentes, uso de detergentes, etc), etc.

Em madeira e metal em interior e exterior, tais como portas, janelas, rodapés, grades, portões, etc.

PROPRIEDADES:

Alta resistência e máxima durabilidade.

Ótima aplicabilidade e lacagem.

Excelente resistência à sujidade e facilidade de limpeza.

Excelente resistência ao polimento húmido e seco.

Película com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

Secagem rápida.

Excelente retenção de cor e brilho.

Capacidade anticorrosiva.

Não amarelece.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Brilhante, Meio Brilho e Mate / Liso
- Cor	Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático	12 - 16 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Rolo de pêlo curto, trincha, pistola. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 – 2 horas Repintura: 6 – 8 horas
- Diluição	Trincha e rolo de pêlo curto: primeira demão diluída a 10 % com água e demãos restantes diluídas a 5 % com água. Pistola convencional: diluir a 15 % com água. Pistola airless: se necessário, diluir até 5 % com água.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/d): 130 g/l COV. Este produto contém no máximo 100 g/l COV (a).
- Classificação "Qualidade do ar interior"	A+ (LQAI.MC-13/22) (segundo a Regulamentação Francesa e a Norma EN ISO 16000)

- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, óleos ou ceras, poeiras, tintas ou partículas mal aderentes, ferrugem ou outros óxidos.

PAREDES NOVAS | Sobre paredes friáveis ou pulverulentas, após escovagem, aplicar uma demão de Primário DISSOLITE (ref. 106.01). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03). Sobre gesso cartonado ou estuque projetado, aplicar uma demão de PRIMER PLUS (ref. 106.06), PRIMER CRYL (ref. 106.20) ou ACRILÁQUA (ref. 106.07).

PAREDES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, refazer zonas danificadas com BARRATEC (ref. 109.03) e retocar com primário para garantir uma uniformização de absorção nas demãos subsequentes. Sobre tintas antigas brilhantes ou acetinadas, lixar com lixa de grão fino e, se necessário, aplicar uma demão de primário DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

PAREDES MANCHADAS | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas duas demãos de D-ANTIMANCHAS (ref. 107.05).

PAREDES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com uma solução de lixívia diluída em água, deixar secar e, aplicar uma demão de DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Após tratamento de descontaminação, proceder como para paredes anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES VIDRADAS (AZULEJOS) | Desengordurar com um detergente neutro, lavar com água limpa e deixar secar. Se necessário lixar com lixa de grão fino. Aplicar uma a duas demãos de DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

MADEIRA NOVAS | Aplicar uma a duas demãos de DISSOLCAPA WB (ref. 104.02) ou uma a duas demãos de DISSOLPRIMER (ref. 112.01). No caso de se pretender que o primário ou subcapa atue como bloqueador de taninos, recomendamos a subcapa sintética DISSOLCAPA (ref.110.01).

MADEIRAS PREVIAMENTE PINTADAS | Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com Diluente Acetona (ref. 127.14), para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente utilizados. Sobre tintas antigas brilhantes ou acetinadas, lixar com lixa de grão fino, e se necessário, aplicar uma demão de DISSOLPRIMER (ref. 112.01). Caso a pintura não se encontre em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor e proceder como para madeiras novas.

METAIS FERROSOS | Preparar o metal de modo que se apresente isento de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes, escovando com escova de aço ou lixando e efetuando uma limpeza cuidadosa com Diluente Acetona (ref. 127.14). Aplicar uma demão de primário DISSOLFER RESISTENTE (ref. 108.01/2/3/4).

METAIS NÃO FERROSOS | Preparar o metal de modo que se apresente isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes, efetuando uma limpeza cuidadosa com Diluente Acetona (ref. 127.14). Aplicar uma a duas demãos de primário DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

METAIS PREVIAMENTE PINTADOS | Caso a pintura se encontre em bom estado, lixar e efetuar uma limpeza cuidadosa com Diluente Acetona (ref. 127.14). Em caso de dúvida relativamente à adesão, aplicar uma demão de primário DISSOLPRIMER (ref. 112.01).

Caso a pintura não se encontre em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa usando DECAPANTE SB (ref. 122.03) e proceder como para metais ferrosos ou não ferrosos.

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
- Humidade da madeira..... entre 8 a 12%

Não aplicar com o suporte exposto diretamente ao sol ou quando for previsível que durante o período de secagem possa chover.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Dependendo da cor selecionada, do processo de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e da diluição efectuada, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.
- Em algumas cores e nos casos em que a cor seleccionada contraste fortemente com a do suporte, pode ser necessário a utilização como fundo uma das seguintes cores: FD297 Fundo para vermelhos; FD298 Fundo para laranjas; FD299 Fundo para azuis/verdes; FD300 Fundo para amarelos.
- Para garantirmos o máximo desempenho do produto na resistência à lavagem, deve-se aguardar pelo menos um mês após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas. A limpeza deve ser efectuada com um pano macio humedecido em água com detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.
- A aplicação em azulejos não é indicada para zonas com incidência directa de água.
- Em madeiras onde existam nós, pode existir a possibilidade de ocorrerem exsudações de resina e originar manchas na película do esmalte aplicado.

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.