

## EVERESTE

FT102.01

**DESCRIÇÃO:** Tinta aquosa, lisa e mate, à base de emulsões 100% acrílicas (acrílica pura).

**UTILIZAÇÃO:** Destinada à proteção e decoração de paredes e fachadas exteriores, em pinturas novas e repinturas, sobre superfícies lisas ou areadas em cimento, betão, argamassas, rebocos, etc.

**PROPRIEDADES:** Excelente resistência à intempérie e à radiação UV  
Excelente retenção de cor  
Excelente durabilidade  
Excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas  
Hidrorrepelente  
Elevada resistência à água  
Elevada permeabilidade ao vapor de água

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento ..... Mate / Liso
- Cor ..... Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático ..... 10 - 14 m<sup>2</sup>/l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação ..... 2 - 3 demãos  
Rolo fachadas, rolo antigota, trincha, pistola Airless.  
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Superficial: 1 - 2 horas  
Repintura: 3 - 4 horas
- Diluição ..... Com água.  
1ª demão: 10 - 15%, em volume  
Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 26 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS |** Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Aplicar uma demão de primário DISSOLITE (ref. 106.01), ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03) ou outro adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Aplicar uma demão de DISSOLITE (ref. 106.01), CONSOLIDANTE (ref. 107.02), ou outro adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS** | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.