

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tinta aquosa, lisa e mate, baseada numa emulsão estireno-acrílica.
<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Pintura de paredes e tetos interiores, lisos ou areados, em cimento, betão, argamassas, rebocos, etc.
<b>PROPRIEDADES:</b>	Boa opacidade Boa brancura Boa aplicabilidade

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabamento .....	Mate / Liso
- Cor .....	Branco
- Rendimento Prático .....	8 - 12 m <sup>2</sup> /l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação .....	2 - 3 demãos Rolo antigota, trincha, pistola Airless. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem .....	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 - 2 horas Repintura: 4 - 5 horas
- Diluição .....	Com água. 1ª demão: 5 - 10%, em volume Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios .....	Com água, logo após a aplicação.
- COV .....	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 3 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação .....	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém .....	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS** | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar o primário HIDROPRIMER.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (Massa de reparação e nivelção), seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Escovar de modo a remover

o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES e deixar secar. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES MANCHADAS** | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 a 3 demãos de D-ANTIMANCHAS (como primário e acabamento).

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.