

**DESCRIÇÃO:** Tinta aquosa, lisa e mate, baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos.

**UTILIZAÇÃO:** Pintura e decoração de paredes e tetos, lisos ou areados, em cimento, betão, argamassas, rebocos, gesso cartonado, estuque projetado, etc. Interior e exterior.

**PROPRIEDADES:** Boa opacidade  
Boa aplicabilidade  
Resistente à lavagem moderada  
Boa relação qualidade / preço  
Com proteção antifungos e antialgas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabamento ..... Mate / Liso
- Cor ..... Branco e cores claras (afinável no sistema automático)
- Rendimento Prático ..... 10 - 14 m<sup>2</sup>/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação ..... 2 - 3 demãos  
Rolo antigota, trincha, pistola Airless.  
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Superficial: 1 - 2 horas  
Repintura: 4 - 5 horas
- Diluição ..... Com água.  
1ª demão: 5 - 10%, em volume  
Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 20 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS |** Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar o primário TOTALITE HYDRO. Superfícies normais, aplicar o primário HIDROPRIMER.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS |** Remover totalmente tintas

antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (Massa de reparação e nivelção), seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES e deixar secar. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES MANCHADAS** | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 demãos de D-ANTIMANCHAS (primário antimanchas).

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.