

DA-2090

Corticyte

REF:410.0056

Garanta a qualidade do seu trabalho com os produtos Sollac, respeitando as instruções de utilização dos nossos produtos.

DESCRIÇÃO

Revestimento aquoso impermeável para isolamento térmico à base de cortiça. Para isolamento e impermeabilização de fachadas, terraços, coberturas e outros suportes no interior e exterior.

PROPRIEDADES

- Boa cobertura;
- Resistência aos fungos e algas;
- Anti-condensação;
- Repelente à água;
- Retardante do fogo;
- Flexibilidade;
- Revestimento térmico
- Grande Elasticidade
- Grande Respirabilidade
- Eficaz para Evitar Condensações

PREPARAÇÃO

Preparação das superfícies:

Em pintura de raiz – Em reboco novo deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Aplicar primário **Plioprime** antes do produto **Corticyte**.

Em repintura – No exterior deve proceder a lavagem das superfícies, com jacto de água, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Corticyte** sendo sempre aconselhado a aplicação de **Primário Plioprime** ou **Plioprime HP** para promover uma melhor aderência e resistência à alcalinidade.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas – Deve proceder a um tratamento prévio, com uma passagem de **Hipolava (no exterior)** por toda a superfície, de seguida passar várias vezes com água limpa. Deixe secar e aplique uma demão de **Solução Anti-Fungos e Algas**.

APLICAÇÃO

- **Sistema de Pintura:** Projetado
- **Diluição:** 200mL de água por balde
- **Número de demãos:** 2 demãos de forma a atingir 3-4mm de espessura
- **Intervalo entre demãos:** 24 horas no mínimo;
- **Condições de aplicação:**
 - Temperatura - $\geq 10^{\circ}\text{C}$;
 - Humidade relativa - $< 80\%$;
 - Temperatura do suporte - $2/3^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura do ponto de orvalho;
 - Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

DA-2090

Corticyte

REF:410.0056

Garanta a qualidade do seu trabalho com os produtos Sollac, respeitando as instruções de utilização dos nossos produtos.

DESCRIÇÃO FÍSICA

- **Cor:** Branco e cores;
- **Aspecto:** Texturado Mate.
- **Secagem superficial:** 1 a 2 horas aproximadamente;
- **Secagem em profundidade:** 24 horas;
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L. Este produto contém no max. 13 g/L COV; a)
- a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície a pintar, como valor médio orientativo considerar: Variável de 7m²/por balde acabado.

ENSAIOS/CERTIFICADOS

- Classificação 'Qualidade do ar Interior' (EN ISO 16000): A+
- Aderência por arrancamento (EN 1542): $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
- Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783-1/2): Classe I: $s_D \leq 5 \text{ m}$
- Absorção Capilar e permeabilidade à água líquida (EN 1062-3): $W < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Resistência Térmica (EN 12667): $0,021 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C)/W}$
- Cortiça de origem certificada (AEN-COC-000467)

FORMATO EMBALAGENS

15 L

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM

Manter no recipiente original, a temperaturas entre 5°C e 35°C, num local seco e ventilado, longe de fontes de calor e de luz solar direta.

HIGIENE E SEGURANÇA

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Notas:

Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores. As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Newger Lda. - Sollac Tintas, assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Newger Lda. - Sollac Tintas, antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação, não podendo em algum caso ser responsabilizada na má aplicação.

As reclamações devem ser feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidade com a nota de encomenda. A única obrigação da Newger Lda. - Sollac Tintas será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria quando reconhecido, e verificado pelos técnicos da nossa empresa se houve de facto defeito de fabrico ou a não conformidade com a nota de encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.

Membro:



Cofinanciado por:



SOLLAC TINTAS

Newger Lda. - Estrada Nacional 8
Pavilhões FAS - Pav. B-09
Cruz do Barro - Torres Vedras
PORTUGAL

geral@sollac.pt
www.sollac.pt