

DESCRIÇÃO: Produto baseado em dispersões aquosas de resinas sintéticas, pigmentos e cargas criteriosamente selecionadas.

UTILIZAÇÃO: Produto para ser aplicado como primário e como Tinta de acabamento mate, indicada preferencialmente para interiores. Às duas funcionalidades anteriores junta-se a característica de impedir o crescimento de fungos e bolores, protegendo a superfície da película. Excelente poder de cobertura. Boa durabilidade e resistência à esfrega húmida e seca. Especialmente indicada para situações em que se pretenda obter um acabamento apenas com um produto. Excelentes resultados de cobertura/opacidade com um número mínimo de demãos.

PROPRIEDADES: Boa opacidade
Boa brancura
Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Mate
- Cor Branco
- Rendimento Prático 8 - 12 m²/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação 2 - 3 demãos
Rolo antigota, trincha, pistola Airless.
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Repintura: 2 – 4 horas
Utilização: Cerca de 12 horas
- Diluição Com água.
1ª demão: 5 - 10%, em volume
Seguintes: 0 – 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para o produto (cat. A/a): 30 g/L (2010). Este produto contém, no máximo, 30 g/L COV.
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%

- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança do produto e tome as devidas precauções quanto à segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.