

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tinta aquosa texturada baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos.
<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Pintura de paredes interiores e exteriores, sobre rebocos em cimento, lisos ou areados. O seu acabamento texturado permite disfarçar imperfeições e irregularidades das superfícies a pintar.
<b>PROPRIEDADES:</b>	Bom enchimento Boa aderência Boa brancura

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabamento .....	Texturado / Mate
- Cor .....	Branco
- Rendimento Prático .....	2 - 4 m <sup>2</sup> /l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação .....	1 - 2 demãos Escova, rolo de alvéolos. Aplicar a 1ª demão diluída, para garantir uma melhor aderência. Aplicar a 2ª demão com a escova e "picar" a tinta, de seguida, com a mesma escova ou com rolo de alvéolos. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem .....	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 3 - 4 horas Repintura: 8 - 12 horas
- Diluição .....	Com água. 1ª demão: 10-15%, em volume Seguintes: 5 - 10%, em volume
- Limpeza de Acessórios .....	Com água, logo após a aplicação.
- COV .....	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 15 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação .....	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém .....	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS |** Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar o primário TOTALITE HYDRO. Superfícies normais, aplicar o primário HIDROPRIMER.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS |** Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem, ou água sob pressão. Se necessário, efetuar reparações com os produtos adequados. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES e deixar secar. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.