

## SOFTCLEAN

<b>DESCRIÇÃO:</b>	Tinta aquosa lisa, semi-mate, à base de emulsões vinílicas.
<b>UTILIZAÇÃO:</b>	Como acabamento de boa qualidade, em esquemas de pintura para decoração de paredes interiores, em que se pretenda uma boa resistência à lavagem e ao desenvolvimento de fungos, aliado a um belo aspeto e sedosa ao tato.
<b>PROPRIEDADES:</b>	Boa Resistente à sujidade e facilidade de limpeza Boa resistência a lavagem Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e bolores Bom acabamento e boa aplicabilidade Não salpica

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento .....	Semi-mate / Liso
- Cor .....	Branco e cores (afinável no sistema automático de afinação)
- Rendimento Prático .....	11 - 14 m <sup>2</sup> /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação .....	2 - 3 demãos Rolo de pêlo curto, trincha, pistola Airless. Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem .....	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 – 2 horas Repintura: 4 – 6 horas
- Diluição .....	Com água. 1ª demão: 5 - 10%, em volume Seguintes: 0 – 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios .....	Com água, logo após a aplicação.
- COV .....	Valor limite da UE para este produto (cat A/b): 100 g/l COV. Este produto contém no máximo 69 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação .....	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém .....	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, bolores ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS** | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar o primário TOTALITE HYDRO ou HIDROPRIMER.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC, seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES e deixar secar. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**SUPERFÍCIES MANCHADAS** | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 demãos de D-ANTIMANCHAS.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.