LT000 – TINTA ALUMÍNIO AT-600ºC

DESCRIÇÃO:

Resinas sintéticas de silicone com elevada resistência ao calor e a temperaturas até 600ºC.
Esmalte de acabamento metálico. Interiores e exteriores.

USO RECOMENDADO:

- Diretamente sobre ferro ou aço limpo, com temperaturas de serviço até 600ºC (fornos, lareiras, queimadores, etc.). Interior/Exterior.
- Não se recomenda a aplicação sobre ferro com ferrugem superficial (mesmo que desoxidado por meios mecânicos), ou com restos de carepa (azulado).

DADOS TÉCNICOS

Cor:	Cinzento prata (Alumínio).
Aspeto:	Liso e homogéneo.
Cobertura:	10 a 14 m² / L / demão de 35µm secas.
Densidade:	1,019 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidade:	16 ± 10 s Copo Ford nº4, a 20ºC.
Matéria não volátil:	40 ± 5 % peso.
Secagem ao tato:	30 min. a 23ºC e 60% HR.
Repintável:	<1 hora a 23ºC e 60% HR.

Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade ambiente.
As caraterísticas técnicas especificadas podem alterar-se com o tempo.

EMBALAGEM:

250 ml	750 ml	4L	400 mL spray

UTENSÍLIOS:

Pincel e rolo:
Viscosidade de fornecimento.
Pistola:
Viscosidade de fornecimento.

NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE:

Altamente inflamável. Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.
Usar vestuário e luvas de proteção adequados. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar em locais bem ventilados. Armazenar num local seco, mantendo os recipientes fechados.
Em caso de incêndio, utilizar espuma, pó seco ou CO2. Nunca utilizar água.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

É imprescindível que o suporte a pintar esteja completamente limpo de pó, gordura, sujidade e ferrugem. Recomendamos um jato de areia prévio com areia até ao grau Sa 2 ½ ou, na sua falta, uma escovagem até ao grau St 2 da norma UNE-EN ISO 8501-1:2008 para eliminar crostas, ferrugem e carepa.

Não se recomenda a aplicação em ferro com ferrugem superficial (mesmo que desoxidada por meios mecânicos), ou com vestígios de carepa (azulamento).

Aplicação com pincel e rolo.- Deve ter-se em conta que seca rapidamente, o que não o torna adequado para pintar grandes superfícies. NÃO necessita de diluente para diluição.

Aplicação com Pistola.- Pintar de preferência com uma pistola aerográfica. Devido à sua viscosidade, não se recomenda a adição de diluentes.

Limpeza dos utensílios.- Usar DX-000 PROADYX 9120.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informações são o resultado dos nossos testes e servem apenas de orientação, não constituindo uma garantia de utilização final, uma vez que as condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para mais informações, consultar a ficha de segurança.