

## REBOCOTEX

FT102.11

- DESCRIÇÃO:** Tinta aquosa, com acabamento areado fino, baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos.
- UTILIZAÇÃO:** Pintura e decoração de paredes exteriores e interiores, sobre rebocos lisos ou areados, em cimento. Especialmente formulada para disfarçar imperfeições e irregularidades dos rebocos areados, bem como de outras superfícies, conferindo-lhes um ótimo efeito decorativo, mas sem obter o relevo pronunciado das tintas texturadas convencionais, dificultando a acumulação de poeiras.
- PROPRIEDADES:** Disfarça imperfeições da superfície  
Oculta microfissuras  
Elevada resistência à intempérie e à radiação UV  
Resistente a fungos e algas  
Boa opacidade

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento ..... Areado fino / Semimate
- Cor ..... Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático ..... 4 - 6 m<sup>2</sup>/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade e absorção do suporte, condições e forma de aplicação)
- Aplicação ..... 2 - 3 demãos  
Rolo antigota, rolo alvéolos, trincha.  
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Superficial: 2 - 4 horas  
Repintura: 6 - 8 horas
- Diluição ..... Com água.  
1ª demão: 10 - 20%, em volume  
Seguintes: 0 - 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 28 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS |** Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Aplicar uma demão de primário DISSOLITE (ref. 106.01), ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03)

ou outro adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Se necessário, efetuar reparações com produtos adequados. Proceder como para superfícies novas.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS** | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.