

## TEXTOFLEX

FT102.12

**DESCRIÇÃO:** Tinta aquosa elástica, texturada, à base de emulsões de copolímeros acrílicos (membrana elástica texturada, mate).

**UTILIZAÇÃO:** Na pintura de superfícies exteriores de edifícios. Aplicada na espessura adequada, possui ótimas características de impermeabilização, elasticidade e durabilidade, permitindo dissimular e acompanhar, pequenas fissuras existentes. Ótimos resultados na recuperação de edifícios antigos.

**PROPRIEDADES:**

- Boa elasticidade
- Disfarça imperfeições da superfície
- Resiste a pequenas fissuras
- Boa impermeabilidade à água
- Elevada resistência à intempérie e radiação UV
- Resistente a fungos e algas

### CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento ..... Texturado / Mate
- Cor ..... Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático ..... 1 - 1,5 m<sup>2</sup>/l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação). A tinta deve ser aplicada em abundância de modo a obter-se uma espessura conveniente. Rendimentos superiores ao indicado reduzirão as propriedades de impermeabilização e elasticidade.
- Aplicação ..... 2 - 3 demãos  
Escova, rolo de alvéolos.  
Aplicar a primeira demão, diluída, para garantir uma melhor adesão. Aplicar a segunda demão com a escova, abundante e uniformemente, e de seguida, passar o rolo de alvéolos para se obter a textura e relevo pretendidos.  
Evitar aplicações em paredes muito quentes e directamente expostas ao sol. A rápida secagem da tinta, nestas condições, poderá originar manchas devidas a diferenças de brilho e de relevo da película. Nas fachadas, aplicar panos completos.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Superficial: 2 - 4 horas  
Repintura: 18 - 24 horas
- Diluição ..... Com água.  
1ª demão: 20 - 30%, em volume  
Seguintes: Não diluir
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 34 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de

gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes. A existência de humidade nas paredes, poderá ocasionar bolhas no revestimento.

**SUPERFÍCIES NOVAS** | Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes. Aplicar uma demão de primário DISSOLITE (ref. 106.01), ACRILÁQUA (ref. 106.07), DISSOLITE AQUOSO (ref. 106.03) ou outro adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Aplicar uma demão de DISSOLITE (ref. 106.01), ou outro adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE CAIADAS** | Remover totalmente a cal com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 113.03). Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 30°C
- Humidade ..... Inferior a 80%. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.